RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

A30

Durezza	HRC	30
Granulometria	µm	20 - 71

Campo di impiego
Riporti e riparazioni su stampi e collarini in ghisa resistenti al calore fino a 600ºC.

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Applicazioni
Ricostruzioni, nell'industria del vetro, di spigoli rotti o usurati di stampi per fondi di bottiglie, collarini e fondelli; ricariche su ingranaggi, sedi di chiavette e portate d'alberi, pompe rotative, pistoni, eccentrici, cammes, spigoli su stampi in ghisa per stampaggio lamiera, sedi di valvole.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/01/2007