RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

A38

Durezza	HRC	35 - 41
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	ºC	1010 - 1050

Campo di impiego
Riporti lavorabili resistenti alla corrosione su alberi, stampi e pompe.

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Applicazioni
Cuscinetti e superfici di supporto di alberi di pompe per acidi, perni, stampi imbutitori, pistoni, pale di ventilatori, raccordi di tenuta per liquidi corrosivi.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 26/06/2019