RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

A53

Durezza	HV	520
Durezza	HRC	50
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	ºC	1060 - 1100

Campo di impiego
Riporti resistenti all'usura ed alla corrosione ad elevate temperature.

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Applicazioni
Alberi e guaine potettive, alberi di pompe, sedi valvole, utensili di foratura e di punzonatura, cuscinetti, coltelli per tappeti, pale di turbine, coclee di estrusione, denti di seghe.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/03/2006