

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



AW51W

Durezza DEL GRANO DI HV 2100
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 62

Granulometria μm 32 - 106

Campo di impiego

Riporti extraduri con carburi di tungsteno resistenti a forte abrasione.

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Applicazioni

Viti di trascinamento, mandrini d'estrusione, argani guidafile, ugelli per sabbiatrici, palette lancia-terra di miscelatori per fonderia e refrattari, lastre di stampi per refrattari e ceramiche, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/11/2006