RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

AW51

Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HRC	60 - 65
Granulometria	µm	16 - 71

Campo di impiego
Riporti extraduri con carburi di tungsteno resistenti a forte abrasione.

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Applicazioni
Viti di trascinamento,coclee per oleifici,mandrini d'estrusione,argani guidafilo,ugelli per sabbiatrici,palette lanciaterra di miscelatori per fonderia e refrattari, lastrine di stampi per refrattari e ceramiche,rulli di guida per acciaierie,boccole e viti per frantumazione di materie plastiche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2017