

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



**B16/1**

|                        |    |                |
|------------------------|----|----------------|
| Durezza                | HV | 260 - 310      |
| Granulometria          | µm | 20 - 106       |
| Temperatura di fusione | °C | 1070 -<br>1100 |

### **Campo di impiego**

Riporti su stampi in ghisa ed acciaio  
resistenti a forti urti fino a 600°C.

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

### **Applicazioni**

Riparazione di stampi per vetrerie e gomma, anche sugli spigoli usurati o rotti,  
difetti di fusione su ghisa, ingranaggi, sedi di chiavette e portate d'alberi, pompe  
rotative per liquido denso, eccentrici e cammes, sedi ed anelli di valvole a sfera,  
giunti cardanici.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006