

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



BW51

Durezza DEL GRANO DI HV 2100
WC

Durezza DEL LEGANTE HV 590

Granulometria μm 20 - 106

Campo di impiego

Riporti extraduri tenaci e resistenti a forte abrasione in assenza di colpi.

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Applicazioni

Viti di trascinamento, mandrini d'estrusione, organi guida filo, tazze escavatrici, palette lancia terra, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche, coclee per oleifici, pale di cicloni e di molazze, pale di ventilatori, segmenti raschiatori per fonderia.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/12/2014