

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



50SWC

Durezza DEL GRANO DI HV 2100
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 44

Granulometria μm 20 - 106

Campo di impiego

Riporti extraduri tenaci e resistenti a forte abrasione fino a 600°C.

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Applicazioni

Viti di trascinamento, mandrini d'estrusione, argani guidafile, tazze escavatrici, palette lancia terra, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche, coclee, pale di cicloni e di molazze, pale di ventilatori, segmenti raschiatori per fonderia.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/03/2013