RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE COBALTO

175S

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza	HRC (20ºC)	40	3.2	350
Durezza	HRC (600ºC)	32	4	350

Campo di impiego
Superlega a base cobalto resistente alla fessurazione.

Applicazioni
Punzoni di calibratura cilindrici e sagomati,matrici per forgiatura,parti di stampi e lame troncabillette impiegate nelle lavorazioni a caldo dei metalli;filiere,sedi di valvole e guide per l'industria petrolchimica.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2021