

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE FERRO



104S

Durezza

HRC
(20°C)

40

Ø
(mm)

L
(mm)

3.2

350

4

450

5

450

EN 14700 :

E Fe1

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Ricarica di pezzi sottoposti a colpi in presenza di medie abrasioni e forti tensioni.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020