

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE NICHEL



1075

Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HB

350

Ø
(mm)

L
(mm)

Durezza DOPO
SALDATURA

HB

220

2.5

350

3.2

350

4

350

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura per compressione ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/05/2018