

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE NICHEL



1076

Durezza DOPO
SALDATURA

HB (20°C)

200

Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HB

460

Rivestimento BASICO

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

300

3.2

350

4

350

5

450

Campo di impiego

Ricariche su attrezzature lavoranti sia in condizioni criogeniche che a caldo fino a 1100°C.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020