

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



1354

Resistenza	N/mm ²	790
Limite Elastico	N/mm ²	570
Allungamento (5d)	%	38

Ø
(mm)

1.2

1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :

ERNiCrMo-13

EN-ISO 18274 :

S Ni 6059

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Alloy 59 e simili.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 15/03/2024