

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

				Ø (mm)	L (mm)
 AWS-ASME II C. SFA 5.28 : ER80S-B2	<i>Dopo PWHT 620°C+-15</i>				
	Resistenza	N/mm ²	>550	0.8	1000
	Limite Elastico	N/mm ²	>470	1	1000
	Allungamento (5d)	%	>20	1.2	1000
	Resilienza KV	J (20°C)	>47	1.6	1000
EN-ISO 21952-B : 1CM				2	1000
				2.4	1000
				3.2	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Bassolegato 1%Cr-0.5%Mo per impieghi fino a 570°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/06/2021