

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Ghisa



AWS-ASME II C. SFA 5.15 :
~ENiFe-Cl

Resistenza	N/mm ²	>400
Limite elastico	N/mm ²	>300
Allungamento (5d)	%	10
Durezza	HB (20°C)	200

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	350

EN-ISO 1071 :
E C Ni Fe-1 3

Rivestimento GRAFITICO

Campo di impiego

Speciale per saldature difficili su ghisa grigia.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/03/2020