

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	200		
	Limite Elastico	N/mm ²	80	2	1000
	Allungamento (5d)	%	20	2.4	1000
	Temperatura di fusione	°C	580 - 640	3.2	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.10 : ER 5754				4	1000
				5	1000
EN-ISO 18273 : S Al 5754					

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta per la saldatura delle leghe di alluminio con Mg compreso tra 2,5 e 4,5%.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 01/03/2012