SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- GHISA

1514

Durezza DOPO PWHT HB (20ºC) 180 - 190

Ø (mm)	L (mm)
4	450
5	450
5.5	450

EN-ISO 1071 :
S C FeC-GF

Gas: Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego
Barretta rivestita di disossidante per la saldobrasatura a caldo della ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/02/2020