

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

	Resistenza	N/mm ²	300	(mm)	(mm)
	Limite Elastico	N/mm ²	140	2	1000
	Allungamento (5d)	%	20	2.4	1000
				3.2	1000
4				1000	
4.8				1000	
5				1000	
AWS-ASME II C. SFA 5.10 :					
ER 5556					
EN-ISO 18273 :					
S Al 5556					

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta per saldature altoresistenti su leghe in alluminio al magnesio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 24/12/2015