

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE FERRO



152A

Durezza DOPO
SALDATURA

HRC
(20°C)

56

Ø
(mm)

2.5

L
(mm)

350

Durezza

HB
(500°C)

350

3.2

350

4

450

DIN 8555 :

E3-UM-55-ST

Durezza DOPO PWHT

HRC

57

EN 14700 :

E Z Fe3

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego

Riporti su acciai resistenti ad alta temperatura. Ripristini su parti soggette ad usura sopra i 650°C

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/03/2020