

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- TITANIO



1531

Limite Elastico
Allungamento (5d)
Durezza

N/mm²
%
HB

241
24
190

Ø (mm)	L (mm)
1.2	1000
1.5	1000
1.6	1000
2	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.16 :
ER Ti - 1

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta universale per la saldatura TIG del Titanio grado 1.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/09/2018