

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- TITANIO



1535

Limite Elastico
Allungamento (5d)
Durezza

N/mm²
%
HB

820
6
365

Ø
(mm)

L
(mm)

0.8 1000
0.89 457
0.9
1.14 914
1.2
1.6 1000
2 1000
2.4 1000
3.2 1000

AWS-ASME II C. SFA 5.16 :
ER Ti - 5

WERKSTOFF n. :
3.7165

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta universale per la saldatura TIG del Titanio grado 5.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/11/2017