

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC
(20°C)

55 - 60

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

350

3.2

450

4

450

5

450

EN 14700 :

E Fe2

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Ricarica di pezzi sottoposti a colpi e a forti pressioni.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/02/2021