

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



160S

Durezza

HRC
(20°C)

58

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5 350

3.2 350

4 450

5 450

EN 14700 :

E Fe14

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego

Riporti su parti soggette a forte abrasione e colpi leggeri.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020