

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE NICHEL



173SC/2

Durezza DOPO
SALDATURA

HB (20°C)

250

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

300

AWS-ASME II C. SFA 5.11 :
E NiCrMo5

Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HB (20°C)

350

3.2

350

4

350

EN-ISO 14172 :
E Ni 6275

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Riporti lavorabili su attrezzature sottoposte a forti colpi e corrosione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2022