

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



			Ø (mm)	L (mm)
	Durezza DEL METALLO	HB	200	
	DEPOSITATO		3.2	350
	Durezza DOPO	HRC	4	350
	INCRUDIMENTO			
AWS-ASME II C. SFA 5.11 :				
ENiMo-1				

EN-ISO 14172 :
E Ni1001

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY B e simili.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 31/10/2017