

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe



183ES

Resistenza	N/mm ²	>720
Limite elastico	N/mm ²	>450
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	>70

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350

Campo di impiego

Saldatura di leghe al Ni-Cr-Mo
resistenti alla corrosione ad alte
temperature

Applicazioni

Industria chimica, tubazioni, installazione di disinquinamento (desolfurizzazione
dei gas).

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2020