

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE COBALTO



175SB/1

Durezza

HRC
(20°C)

32 - 38

Ø
(mm)

3.2
4

L
(mm)

350
350

AWS-ASME II C. SFA 5.13 :
ECoCr-E

Durezza

HB
(600°C)

250 - 300

EN 14700 :
E Co1

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Stellite grado 21 per riporti resistenti all'usura metallo su metallo ad elevata temperatura.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2021