

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Cobalto



177

EN 14700 :

E Co1

Durezza DOPO
SALDATURA

Durezza

Durezza

Durezza

HB (20°C)

HV
(500°C)

HV
(600°C)

HV
(700°C)

230

150

140

180

Ø
(mm)

2.5

3.2

4

5

L
(mm)

350

350

450

450

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego

Riporti base cobalto resistenti alla fessurazione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/03/2020