

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE COBALTO



177SB

Durezza

HB (20°C)

280

Durezza

HB

150

(900°C)

Ø
(mm)

L
(mm)

3.2

350

4

350

EN 14700 :

E Co1

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Elettrodo in lega tipo Stellite Gr.25 per riporti resistenti alla fessurazione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/07/2021