

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Tungsteno



195S

Durezza DELLA
MATRICE

HRC
(20°C)

58

Durezza DEI GRANI

HV

2000

Ø
(mm)

L
(mm)

3.2

350

3.5

350

4

350

5

350

6

350

Campo di impiego

Carburi di tungsteno per riporti
altoresistenti all'usura.

Applicazioni

Frantumatori per impasti da fonderia, bordi di coclee, martelli di mulini, raschiatori
di molazze, utensili per trivellazione, pale di mescolatori, eliche di trasporto, tazze di
draghe.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020