

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



**181**

Durezza

HRC  
(20°C)

56 - 60

Ø  
(mm)

3.2  
4

L  
(mm)

350  
450

**EN 14700 :**

E Fe6

Durezza

HB  
(500°C)

300

*Rivestimento RUTILE*

### **Campo di impiego**

Ricarica di parti soggette ad abrasione in ambienti secchi o umidi, anche a caldo.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020