

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	>720		
	Limite elastico	N/mm ²	>450	2.5	300
	Allungamento (5d)	%	>30	3.2	350
	Resilienza KV	J (20°C)	>70	4	350
AWS-ASME II C. SFA 5.11 : ENiCrMo-4					

EN-ISO 14172 :
E Ni6276

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 276 e simili.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2020