

# SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**184**

**AWS-ASME II C. SFA 5.11 :**  
ENiCrMo-7

|                   |                   |     |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 730 |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | 490 |
| Allungamento (5d) | %                 | 33  |
| Resilienza KV     | J (-196°C)        | 80  |

| Ø<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------|-----------|
| 2.5       | 300       |
| 3.2       | 350       |
| 4         | 350       |

**EN-ISO 14172 :**  
E Ni6455

*Rivestimento BASICO*

## Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 4 e simili.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017