

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



195

Durezza DELLA
MATRICE

HRC
(20°C)

55 - 58

Durezza DEI GRANI

HV

1800 -
2200

Ø
(mm)

L
(mm)

3.5

350

3.5

350

4

350

5

350

6

350

EN 14700 :

E Fe20-60-G

Rivestimento GRAFITICO

Campo di impiego

Carburi di tungsteno per riporti altoresistenti all'usura.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/02/2022