

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Ghisa



Resistenza

N/mm²

>300

Durezza

HB (20°C)

180

Ø
(mm)

L
(mm)

AWS-ASME II C. SFA 5.15 :

ENi-CI

0.3

2.5

3.2

4

350

350

350

EN-ISO 1071 :

E C Ni-CI 1

Rivestimento GRAFITICO

Campo di impiego

Saldatura a freddo e riporti su ghise in genere con deposito lavorabile e cordone elastico.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020