

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



200

AWS-ASME II C. SFA 5.18 :
ER 70S-3

Resistenza	N/mm ²	500 - 640
Limite Elastico	N/mm ²	>420
Allungamento (5d)	%	>20
Resilienza KV	J (-40°C)	>47

Ø
(mm)

0.8
1
1.2
1.6

EN-ISO 14341-A :
G 42 4 M21 2Si

Gas: Miscela Argon-CO₂, 100% CO₂

Campo di impiego

Impiego universale per saldatura di acciai al carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/03/2021