

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



206/5

EN-ISO 14341-A :

G 42 2 M G2Ti

Resistenza	N/mm ²	500 - 640
Limite Elastico	N/mm ²	>420
Allungamento (5d)	%	>22
Resilienza KV	J (20°C)	>90
Resilienza KV	J (-20°C)	>70

Ø
(mm)

0.8

1

1.2

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Saldature di carpenteria in acciaio al carbonio e di lamiere zincate

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2022