

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



208

Resistenza	N/mm ²	>510
Limite Elastico	N/mm ²	>320
Allungamento (5d)	%	>30

Ø
(mm)

0.8

1

1.2

1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :

ER 316LSi

EN-ISO 14343-A :

G 19 12 3 LSi

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂

Campo di impiego

Saldatura di acciai inossidabili austenitici laminati tipo AISI 316-316L.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2021