

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**210S**

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | >760 |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | >550 |
| Allungamento (5d) | %                 | >15  |

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**

ER 2553

Ø  
(mm)

0.8  
1  
1.2  
1.6

Gas: Miscela Argon-2%O<sub>2</sub>, Miscela  
Argon-2%CO<sub>2</sub>

### **Campo di impiego**

Unione di acciai austeno ferritici tipo SUPER DUPLEX.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/08/2021