

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



214UP

Resistenza	N/mm ²	>550
Limite Elastico	N/mm ²	>350
Allungamento (5d)	%	>30

Ø
(mm)

2.4
3.2
4

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :

ER 347 Si

EN-ISO 14343-A :

S 19 9 Nb Si

Flusso: KOY 605T, KOY 605F

Campo di impiego

Saldatura di acciai stabilizzati al titanio o al niobio tipo AISI 347 e AISI 321.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016