

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



217UP

Resistenza	N/mm ²	>520
Limite Elastico	N/mm ²	>300
Allungamento (5d)	%	>30

Ø
(mm)

2.4

3.2

4

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :

ER 317 L

EN-ISO 14343-A :

S (18 15 3 L)

Flusso: KOY 605, KOY 605F

Campo di impiego

Saldatura di acciai inox austenitici al Cr-Ni-Mo della serie AISI 317-317L.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/02/2026