

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE NICHEL



221

Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HB

460

Ø
(mm)

Durezza DOPO
SALDATURA

HB

200

1.2

1.6

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Ricariche su attrezzature esercite sia in condizioni criogeniche che a caldo fino a 1100°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/10/2021