RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO

223

Durezza	HRC	60

Ø (mm)

1
1.2
1.6

WERKSTOFF n. :
1.4718

Gas: Miscela Argon-CO2, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego
Universale per riporti duri e resistenti all'usura abrasiva fino a temperature massime di 400ºC.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 14/07/2021