

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



WERKSTOFF n. :
1.4122

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	750		
Limite Elastico	N/mm ²	550		1
Allungamento (5d)	%	10 - 13		1.2
Durezza DOPO	HRC	45		1.6
SALDATURA				
Gas: Miscela Argon-2%O ₂ , Miscela Argon-2%CO ₂				

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura metallo su metallo, anche ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/04/2020