

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



229

Resistenza	N/mm ²	750	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	500	1
Allungamento (5d)	%	20	1.2
Durezza DOPO	HB	500	1.6
INCRUDIMENTO			
Durezza DOPO	HB	250	
SALDATURA			

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂

Campo di impiego

Riporti antiusura su attrezzature sottoposte ad usura ad elevate temperature di lavoro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/07/2021