

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



231

Durezza

HRC

52 - 57

Ø
(mm)

0.8

1

1.2

1.6

2.4

EN 14700 :

S Fe 6

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela Argon-CO₂

Campo di impiego

Filo pieno ramato per riporti in acciaio rapido su attrezzature per stampaggio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/07/2021