

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

55 - 60

Ø
(mm)

1.2

1.6

DIN 8555 :

MSG 3-GZ-60-T

WERKSTOFF n. :

1.2606

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela Argon-CO₂

Campo di impiego

Filo pieno ramato per riporti duri e resistenti all'usura abrasiva

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2022