

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE FERRO



100A

Durezza

HB (20°C)

280

Ø
(mm)

L
(mm)

3.2

350

4

450

5

450

Campo di impiego

Unioni e ripristini dimensionali su acciaio.

Applicazioni

Saldatura e riporto su acciai bassolegati, dove sia richiesto un giunto con elevate caratteristiche meccaniche, rotaie, denti di ingranaggi, cilindri di laminazione, ruote di cingoli, macchine per movimento terra, sottostrati su acciaio prima dell'esecuzione di riporti con elevata durezza.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/12/2017