

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



255

Durezza DOPO
SALDATURA

HRC

53 - 56

Ø
(mm)

1.2

1.6

DIN 8555 :

MF3-GF-55-ST

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego

Riporti antiusura su acciai per la lavorazione a caldo dei metalli.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/06/2016