

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

60

Ø  
(mm)

1.2

1.6

**EN 14700 :**

T Z Fe8

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

**Campo di impiego**

Riporti su trancianti a freddo e soggetti ad usura metallo su metallo fino a 500°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/06/2016